

INTERVENTI



Eliminazione delle piante infestanti

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, e spazzolatura delle superfici. (Intervento limitato alle integrazioni di intonaco cementizio risalenti alla fine del secolo scorso, ormai decoese ed in fase di distacco)

Rincocciatura di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità, mediante rinzafo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone.

Sbruffatura e rinzafo con malta idraulica realizzata con calce idrata o pozzolana schiacciata e mescolata con molazza.

Finitura con malta premiscelata traspirante tipo "Calceforte C13" o similare (costituita da calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN459-1, ottenuta da calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, sabbie silicee e sabbie carbonatiche selezionate, con curva granulometrica da 0 o da 3 mm, dopo l'ideale preparazione del supporto).